

Испытательная лаборатория

ИЛ "НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07

Действителен до « 25 » июня 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»



Сапелин Н.А.

07 ноября 2014 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 203И от 07 ноября 2014 года

Наименование продукции	Материалы рулонные гидроизоляционные полимерные ТЕХНОНИКОЛЬ марок LOGICROOF T-SL (толщина 2мм), LOGICROOF P-SL (толщина 2мм) по СТО 72746455-3.4.1-2013
Заявитель	ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы»
Цель испытаний	Определение показателей: «водонепроницаемость», «прочность при долговременном сжатии», «водонепроницаемость после долговременного сжатия».
Сведения об испытанных образцах	2 вида гидроизоляционных мембран: - LOGICROOF T-SL 2,0 мм (6 штук); - LOGICROOF P-SL 2,0 мм (6 штук)
Регистрационные данные испытательной лаборатории:	14.228И
Методика испытания:	ГОСТ 2678-94, «Методика испытания материалов рулонных гидроизоляционных полимерных ТЕХНОНИКОЛЬ марок LOGICROOF T-SL, LOGICROOF P-SL, аналогична SIA V280-14 (предоставлена заказчиком).
Дата испытаний	13.10.2014-06.11.2014 г.

#### Результаты испытаний:

1. Испытанные образцы гидроизоляционных мембран марок LOGICROOF T-SL (толщина 2мм), LOGICROOF P-SL (толщина 2мм) водонепроницаемы при давлении 0,001 МПа, 0,2 МПа, 0,3 МПа до приложения нагрузки.
2. Испытанные образцы гидроизоляционных мембран марок LOGICROOF T-SL (толщина 2мм), LOGICROOF P-SL (толщина 2мм) водонепроницаемы при давлении 0,001 МПа, 0,2 МПа, 0,3 МПа после снятия приложенной в течение 48 часов нагрузки, равной 6 Н/мм<sup>2</sup>.
3. Испытанные образцы гидроизоляционных мембран марок LOGICROOF T-SL (толщина 2мм), LOGICROOF P-SL (толщина 2мм) с прокладкой нетканого геотекстильного материала (с двух сторон) водонепроницаемы при давлении 0,001 МПа, 0,2 МПа, 0,3 МПа после снятия приложенной в течение 48 часов нагрузки, равной 7Н/мм<sup>2</sup>

Руководитель испытательной лаборатории

Н. П. Кордюков