



Исх. № 130183 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Можно ли наплавливать битумную гидроизоляцию по плитам из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ?

Да, возможно при использовании материалов, кашированных стеклохолстом.

Продукты называются ТЕХНОРУФ ПРОФ СХ; ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА СХ; ТЕХНОРУФ В ОПТИМА СХ; ТЕХНОРУФ В ПРОФ СХ. При использовании данных продуктов используется рулонно-битумный материал УНИФЛЕКС ЭКСПРЕСС, который наплавляется по материалу без предварительного праймирования.

Также есть альтернативный вариант. Перед наплавлением кровельного материала на основание из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ на поверхность верхнего слоя утеплителя должна быть нанесена мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 с теплостойкостью не ниже 85 °С или битум БН 90/10, БНК 90/30. Расход составляет 1,5–2 кг/м².

Ссылки на соответствующие материалы добавлены под статьей.

\$BANNER-203973\$

Разработал:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке