



NICOBAND DUO

СТО 72746455-3.1.6-2014

Самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента



Описание продукции:

NICOBAND DUO – это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.

NICOBAND DUO получают путем одностороннего нанесения на антиадгезионную полимерную пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего. В качестве защитного слоя с другой стороны самоклеящегося состава используют антиадгезионную полимерную пленку.

Область применения:

Материал предназначен для использования при ремонте и строительстве внутри зданий и сооружений.

- герметизация швов и стыков между двумя поверхностями в конструкциях из различных материалов (бетон, металл, кирпич, дерево, пластик и т.д.);
- герметизация кровельных прижимных планок и других креплений на кровле;
- герметичное соединение на кровле между листами из шифера, металлочерепицы и т.д.;
- герметизация внутренних соединений канализационных и других холодных труб;
- внутренняя герметизация монтажных швов при устройстве слоя из профилированных мембран «PLANTER».

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	NICOBAND DUO	Метод испытания
Масса 1м ²	кг	1,5±0,1	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течении 24 ч, не более	%	1,0	-
Температура гибкости на брусе R=25 мм	°С	минус 25	-
Температура размягчения вяжущего, не менее	°С	95	-
Прочность сцепления, не менее:			
с бетоном	МПа	0,2	ГОСТ 26589-94, метод А
с металлом		0,2	или ГОСТ 28574-2014
Тип защитного покрытия:			
верх	-	антиадгезионная пленка	-
низ		антиадгезионная пленка	

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Предельные отклонения	Метод испытания
Длина	см	30; 100	± 2,0 %	ГОСТ 2678-94
Ширина	мм	50; 75; 100; 150; 200; 300	± 3,0 %	-
Толщина	мм	1,5	± 10%	-

Производство работ:

Согласно инструкции по монтажу приведенной на упаковке.

Хранение:

Материал должен храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированным по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

Транспортировка:

Транспортирование материалов следует производить в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте.

Сведения об упаковке:

Каждый рулон упаковывается в индивидуальную упаковку. Рулоны упаковываются в картонные коробки, скрепляются стрейч лентой и закрываются термоусадочным пакетом.