



## Праймер битумный AquaMast

ТУ 5775-062-72746455-2012

Материал, являющийся раствором нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях



### Описание продукции:

**Праймер битумный AquaMast** представляет собой раствор нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и небольшим временем высыхания.

### Область применения:

Праймер AquaMast предназначен для надёжного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием. Применяется как с рулонными битумными материалами, так и с обмазочной гидроизоляцией.

Расход праймера — 0,35 л/м<sup>2</sup>.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах	50-65	ГОСТ 31939-2012
Время высыхания при 20 °С	ч	не более	12	ГОСТ 19007-73
Условная вязкость	с	в пределах	15-40	по ГОСТ 8420-74 на вискозиметре ВЗ-246 по ГОСТ 9070-75, с диаметром сопла 6 мм

### Производство работ:

Работы производить при температуре от -10°С до +40°С. При температуре ниже +5°С праймер необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток. Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу праймер необходимо смыть растворителем.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.  
 Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

### Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 16 кг / 8 кг / 2,4 кг.