



## Мастика битумная изоляционная

ТУ 5775-037-72746455-2009

Представляет собой однородную массу, состоящую из нефтяных битумов, минеральных наполнителей, пластификатора



### Описание продукции:

**Мастика битумная изоляционная** представляет собой однородную массу, состоящую из нефтяных битумов, минеральных наполнителей, пластификатора. Относится к неотверждающимся мастикам. По внешнему виду мастика должна представлять собой однородную массу черного цвета без видимых посторонних включений и сгустков.

### Область применения:

Предназначена для гидроизоляции бетонных конструкций, заглубляемых в грунт.

Расход – 2-4 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от характера защиты и проектных требований.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Вязкость по вискозиметру ВУБ-1 при 80°С	с	от 10 до 100	ГОСТ 11503-74
Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре -40°С	-	трещин нет	ГОСТ 26589-94
Содержание пылевидного наполнителя, по массе	%	25-50	ТУ 5775-037-72746455-2009

### Производство работ:

Мастика должна применяться в соответствии с СП РК 2.04-108-2014 и разделом 2 технических условий. Диапазон температур применения от -20°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Металлические евроведра 15 и 20 л.