




ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS, коллекция ВЕСТЕРН

СТО 72746455-3.5.8-2016

Штучный битумосодержащий двухслойный кровельный материал



Описание продукции:

Многослойная черепица ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ВЕСТЕРН – это штучный битумосодержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого

путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Запатентованная форма, которая не имеет аналогов в мире. Рисунок кровли объемный, рельефный, эксклюзивный. Гарантийный срок службы – 55 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Коллекция ВЕСТЕРН представлена в 4 цветовых решениях.



Каньон

Клондайк

Ниагара

Прерия

Для каждого цвета двухслойной черепицы коллекции ВЕСТЕРН есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы ТЕХНИКОЛЬ. Расход упаковки коньково-карнизной черепицы ТЕХНИКОЛЬ (5 м²): на карниз 20 пм, на конек/ребро 12 пм.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м ²	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	2	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 2678-94

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	318	-
Толщина, ± 0,2	мм	3,0*	-
Коэффициент перехлеста	-	3,61	-

* - толщина одного слоя черепицы.

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ВЕСТЕРН	Коньково-карнизная черепица ТЕХНИКОЛЬ
Упаковка	м ²	1,5	5
Количество гонтов в упаковке	шт	11	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	26,4	25
Ориентировочная масса 1 м ² покрытия	кг	17,6	5
Вес поддона	кг	975	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м ²	54	200