

**TEXNONİKOL mastika №33**
TŞ 5775-045-72746455-2010Normalara müvafiqdir və
Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq edilir

Lateks və polimer modifikatorlarla modifikasiya edilmiş bitumlu su-emulsiya mastikası.

**Məhsulun təsviri:**

TEXNONİKOL mastika №33 – lateks və polimer modifikatorlarla modifikasiya edilmiş bitumlu su-emulsiya mastikası. Tərkibində üzvi həlledicilər yoxdur.

Tətbiq olunma sahəsi:

- mastikalı dam örtüklərinin quraşdırılması;
- inşaat konstruksiyalarının (bünövrələrin, zirzəmilərin, dirəklərin və torpaq altında qalan dirəklərin və yaxud da rütubətli mühitlə təmasda olan digər obyektlərin) hidroizolyasiya müdafiəsi;
- daxili məkanların (vanna otaqlarının, hovuz döşəmələrinin, eyvanların, zirzəmilərin) hidroizolyasiyasının quraşdırılması.
- əllə çəkilmə (diyircəklə və ya fırça ilə);
- mexanikləşdirilmiş çəkilmə, RX-28 və ya analoji qurğu ilə.

Mexaniki çəkilmə üsulunda mastikanı koaqulyant məhlulu ilə birlikdə (QOST 450-77 üzrə hidratlaşdırılmış kalsium xlorid, su məhlulu 10-12%, 25 l suya 4 kq duz) ikikanallı

qurğu vasitəsilə koaqulyant məhlulunun mastikaya 1:8 nisbətində olması şərtlə səpmək mümkündür.

Mastikalı dam örtüyünün quraşdırılmasına sərfiyyat – 4,5-5,5 kq/m², hidroizolyasiyanın quraşdırılması zamanı – 3,5-4,5 kq/m².

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikaları:

Göstəricinin adı	Ölçü vahidi	Meyar	Qiymət	Sınaqlar metodikası
Betona birləşmə davamlılığı	ən azı	MPa	0,6	QOST 26589-94
Şerti davamlılıq	ən azı	MPa	0,7	QOST 26589-94
Parçalanma zamanı nisbi uzanma	ən azı	%	900	QOST 26589-94
Çəkiyə görə 24 saat ərzində suhopma	ən çoxu	%	0,4	QOST 26589-94
Çəkiyə görə emulqatorla büzücünün miqdarı	həddi	%	53-65	QOST 52128-2003
5 saat ərzində istiliyə davamlılıq	ən azı	°C	140	QOST 26589-94
-25°C temperaturda 5,0±0,2 mm radiuslu tirdə elastiklik	-	-	çatlar yoxdur	QOST 26589-94
0,1MPa təzyiqdə 24 saat ərzində sukeçirməzlik	-	-	düzümlüdür	QOST 26589-94

İstifadə təlimatı:

TexnoNİKOL №33 mastikasının istifadəsi üzrə təlimata əsasən.

Standart şəraitdə mastikanın quruma müddəti «qopmaya» qədər – 1 dəqiqə, səthi quruma – 1-4 saat, bərkimə – 24-72 saat, yekun davamlılığa çatma – 3 sutkadan 7 sutkaya qədər.

Məhsul su əsaslıdır, tərkibində üzvi həlledicilər yoxdur. Dəriyə və gözə düşməsinin qarşısını alın.

Saxlanılma:

Quru, işıqdan və rütubətdən qorunan yerdə +5 °C-dən +30 °C-dək temperaturda saxlayın.

Zəmanətli saxlanma müddəti – 6 aydır.

Daşıma:

Mastika bütün nəqliyyat vasitələri ilə qapalı nəqliyyat vasitələrində bir sıra hündürlükdə, bu nəqliyyat növündə qüvvədə olan malların +5 °C-dən aşağı olmayan bir temperaturda daşınması qaydalarına uyğun olaraq daşınır.

Qablaşdırma haqqında məlumat:

200 litr həcmli metal çəlləklər.