

**TEKHNİKOL yapışdırıcı mastika №27**
TŞ 5775-039-72746455-2010Normalara müvafiqdir və
Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq edilir

Material bitumdan, mineral lifdən, mineral dolduruculardan, həlledicdən və texnoloji əlavələrdən ibarət olan çoxkomponentli bircins kütləni özündə ehtiva edir

**Məhsulun təsviri:**

TEKHNİKOL yapışdırıcı mastika № 27 bitumdan, mineral lifdən, mineral dolduruculardan, həlledicdən və texnoloji əlavələrdən ibarət olan çoxkomponentli bircins kütləni özündə ehtiva edir.

Tətbiq olunma sahəsi:

TEKHNİKOL yapışdırıcı mastika № 27 ekstruziya penopolistirolundan hazırlanmış plitələri bitum, bitum-polimer izolyasiya materiallarına, eləcə də bünövrələrin izolyasiya sistemlərindəki beton səthlərə yapışdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sərfiyyat: zolaqlarla çəkildikdə 0,6-1 kq/m², nöqtəvi çəkildikdə 0,5-0,8 kq/m². Plyonkadan ibarət qoruyucu qata malik hidroizolyasiya qatına plitələri döşəyərkən plyonka propan odluq vasitəsilə aradan qaldırılmalıdır.**Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikaları:**

Göstəricinin adı	Ölçü vahidi	Meyar	Qiymət	Sınaqlar metodikası
Əsas birləşmənin davamlılığı:				
- betonla	ən azı	MPa	0,1	QOST 26589-94
- metalla			0,1	
Yapışdırıcı birləşmənin sürüşməyə davamlılığı	ən azı	kN/m	0,1	QOST 26589-94
Uçucu olmayan maddələrin kütlə payı	ən azı	%	80-90	QOST 31939-2012 (İSO 3251:2008)
(23±2)°C temperaturda özlülük	-	mm	25-35	TŞ 5775-039-72746455-2010
İstiliyə davamlılıq	ən azı	°C	90	QOST 26589-94

İstifadə təlimatı:

«TexnoNİKOL Korporasiyasının yeraltı qurğuların hidroizolyasiyası üzrə təlimatına» əsasən.

İstifadə temperaturunun diapazonu -10 °C-dən +40 °C-dək. +5 °C-dən aşağı temperaturda isti məkanda ən azı 24 saat saxlanılmalıdır.

Açıq alov mənbələrinin yaxınlığında istifadə etməyin. İşlər yaxşı havalandırılan məkənlərdə həyata keçirilməlidir. Dəriyə və gözə düşməsinin qarşısını alın.

Saxlanılma:

Quru, işıqdan və rütubətdən qorunan yerdə -20 °C-dən +30 °C-dək temperaturda saxlayın.

Zəmanətli saxlanma müddəti – 18 aydır.

Daşıma:

Mastika bu nəqliyyat növündə qüvvədə olan malların daşınması qaydalarına uyğun olaraq bütün nəqliyyat vasitələri ilə hündürlüyü bir sıra hündürlükdə nəql olunur.

Mastika yanan materialların daşınması qaydalarına əsasən daşınılmalıdır.

Qablaşdırma haqqında məlumat:

18 l və 24 l həcmli metal avrovedrələr.