

**TEXNONIKOL emulsiyalı dam örtüyü mastikasını №31**
TŞ 5775-007-72746455-2007Normalara müvafiqdir və
Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq edilir

Material süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə və mineral doldurucularla modifikasiya edilmiş neft bitumunun su emulsiyası olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir

**Məhsulun təsviri:**

TEXNONIKOL emulsiyalı dam örtüyü mastikasını №31 – süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə və mineral doldurucularla modifikasiya edilmiş neft bitumunun su emulsiyası olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir. Onun əsasında hazırlanmış örtüklər yüksək elastikliyə, əsasla möhkəm birləşməyə, istiliyə davamlılığa, rütubətin təsirinə qarşı davamlılığa malik olur. Tərkibində həlledicilər yoxdur.

Tətbiq olunma sahəsi:

Aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulmuşdur:

- daxili məkanlarda (vanna otaqlarında, hovuz döşəmələrinin, eyvanların, zirzəmilərin) sürtmə hidroizolyasiyanın quraşdırılması;
- mastikalı dam örtüklərinin quraşdırılması və bütün növ dam örtüklərinin təmiri

(şüşəparça, rulonlu materialla birlikdə və ya onlarsız);

- dam örtüyünün qoruyucu qatlarının quraşdırılması;

- inşaat konstruksiyalarının (bünövrələrin, zirzəmilərin, torpaq altında qalan dirəklərin və yaxud da rütubətli mühitlə təmasda olan digər obyektlərin) hidroizolyasiya müdafiəsi;

Mastikanın sərfiyyatı:

mastikalı dam örtüyünün quraşdırılması üçün – 3,8-5,7 kq/m²;

hidroizolyasiyanın quraşdırılması üçün – 2,5-3,5 kq/m².

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikaları:

Göstəricinin adı	Ölçü vahidi	Meyar	Qiymət	Sınaqlar metodikası
Betona birləşmə davamlılığı	ən azı	MPa	0,45	QOST 26589-94
Şerti davamlılıq	ən azı	MPa	0,5	QOST 26589-94
Ayrılma zamanı nisbi uzanma	ən azı	%	700	QOST 26589-94
Çəkiyə görə 24 saat ərzində suhupma	ən çoxu	%	1	QOST 26589-94
Çəkiyə görə emulqatorla büzücünün miqdarı	həddi	%	50-70	QOST 26589-94
İstiliyə davamlılıq	ən azı	°C	95	QOST 26589-94
-15 °C temperaturda 5,0±0,2 mm radiuslu tirdə elastiklik	-	-	çatlar yoxdur	QOST 26589-94
0,03 MPA təzyiqdə 10 dəqiqə ərzində sukeçirməzlik	-	-	dözümlüdür	QOST 26589-94

İstifadə təlimatı:

СП 17.13330.2017 DAM ÖRTÜKLƏRİ- nə əsasən.

İstifadə temperaturunun diapazonu +5 °C-dən +30 °C-dək.

Standart şəraitdə mastikanın quruma müddəti 24 saatdan çox deyil.

Məhsul su əsasında, tərkibində üzvi həlledicilər yoxdur. Dəriyə və gözə düşməsinin qarşısını alın.

Saxlanılma:

Quru, işıqdan və rütubətdən qorunan yerdə +5 °C-dən +30 °C-dək temperaturda saxlayın.

Zəmanətli saxlanma müddəti – 6 aydır.

Daşıma:

Mastika bütün nəqliyyat vasitələri ilə qapalı nəqliyyat vasitələrində bir sıra hündürlükdə, bu nəqliyyat növündə qüvvədə olan malların +5 °C-dən aşağı olmayan bir temperaturda daşınması qaydalarına uyğun olaraq daşınır.

Qablaşdırma haqqında məlumat:

20 l, 10 l, 3 l həcmli metal avrovedrələr.