



Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных блоков и кладки СТО 72746455-3.6.10-2016

Продукт, представляет собой готовый к применению однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке



Описание продукции:

Готовый к применению однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке для устройства кладки несущих стен и перегородок из газобетонных, керамических и других блоков.

Обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению. Устраняет мостики холода. Хорошая альтернатива традиционным тонкослойным и толстослойным цементным кладочным растворам.

Цвет – темно-серый.

Область применения:

– Для устройства кладки несущих стен малоэтажных зданий из газобетонных, керамических и других блоков.

– Для устройства кладки самонесущих стен и перегородок любых типов зданий из газобетонных, керамических и других блоков.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Время отлипа при (23±5) °С, не более	мин	10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время полной полимеризации, не более	час	24	СТО 72746455-3.6.10-2016
Время для корректировки склеиваемых поверхностей, не более	мин	3	СТО 72746455-3.6.10-2016
Прочность на разрыв в перпендикулярной плоскости через 24 ч, не менее	МПа	0,12	ГОСТ EN 1607-2011
- газобетонные блоки			ГОСТ EN 1607-2011
- керамические блоки		0,12	
Степень эвакуации содержимого баллона, не менее	%	94	СТО 72746455-3.6.10-2016
Вес брутто баллона, в пределах	г	900±10	СТО 72746455-3.6.10-2016
Выхода из баллона, при ширине полосы 30мм, не менее	Пог. м	40	СТО 72746455-3.6.10-2016

Производство работ:

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных блоков и кладки применяется согласно инструкции, приведенной на баллоне при температуре от -10°С до +35°С. Температура баллона от +10 °С до +30 °С.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны с клеем следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с клеем транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта от - 10 °С до +40 °С.

Сведения об упаковке:

Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных блоков и кладки поставляется в металлических баллонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).