

**TEXNONIKOL bitumlu praymer № 01**
TŞ 5775-011-17925162-2003Normalara müvafiqdir və
Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq edilir

Material xüsusi seçilmiş üzvi həlledicilərdə neft bitumlarının məhlulunu özündə ehtiva edir

**Məhsulun təsviri:**

TEXNONIKOL bitumlu praymer № 01 xüsusi seçilmiş üzvi həlledicilərdə neft bitumlarının məhlulunu özündə ehtiva edir. Yüksək nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir və quruma müddəti qısdır.

Tətbiq olunma sahəsi:

Praymer əridilən və özüyapışan dam örtüyü və hidroizolyasiya materiallarını döşəməzdən əvvəl izolyasiya edilən səthlərin (beton plitə, sement-qum üzlüyü və s.) hazırlanması (astarlanması) üçün istifadə olunur.
Praymerin sərfiyyatı – 0,25-0,35 l/m².

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikaları:

Göstəricinin adı	Ölçü vahidi	Meyar	Qiymət	Sınaqlar metodikası
Uçucu olmayan maddələrin kütlə payı	%	həddi	45-55	QOST 31939-2012 (ISO 3251:2008)
Quruma vaxtı	saat	ən çoxu	12	QOST 19007-73
Yumşalma temperaturu	°C	ən azı	70	QOST 32054-2013
Şerti özlülük	s	həddi	15-40	B3-246 viskozimetrində QOST 8420-74 üzrə, 4 mm dimetrlı ucluqda QOST 9070-75 üzrə

İstifadə təlimatı:

TexnoNİKOL Korporasiyasının bitum-polimer əriyən materiallarından dam örtüklərinin layihələndirilməsi və inşa edilməsi üzrə ümumi təlimatına əsasən, TexnoNİKOL Korporasiyasının yeraltı qurğularının hidroizolyasiyası üzrə təlimatına əsasən.

İstifadə temperaturunun diapazonu -20 °C-dən +40 °C-dək.

+5 °C-dən aşağı temperaturda isti məkanda ən azı 24 saat saxlanılmalıdır.

Standart şəraitdə praymerin quruma müddəti 12 saatdan çox deyil.

Açıq alov mənbələrinin yaxınlığında istifadə etməyin. İşlər yaxşı havalandırılan məkənlərdə həyata keçirilməlidir. Dəriyə və gözə düşməsinin qarşısını alın.

Saxlanılma:

Quru, işıqdan və rütubətdən qorunan yerdə -20 °C-dən +30 °C-dək temperaturda saxlayın.

Zəmanətli saxlanma müddəti – 18 aydır.

Daşıma:

Nəqliyyat bu nəqliyyat növündə qüvvədə olan malların daşınması Qaydalarına uyğun olaraq qapalı nəqliyyat vasitələrində bütün nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. Mastik yanan materialların daşınması qaydalarına əsasən daşınmalıdır.

Qablaşdırma haqqında məlumat:

10 l və 20 l həcmli metal avrovedrələr.