

**TEXNONİKOL bitumlu emulsiya praymeri № 04**
TŞ 5775-006-72746455-2007Normalara müvafiqdir və
Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq edilir

Texnoloji əlavələrlə modifikasiya edilmiş neft bitumunun su emulsiyasıdır

**Məhsulun təsviri:**

TEXNONİKOL bitumlu emulsiya praymeri № 04 – texnoloji əlavələrlə modifikasiya edilmiş neft bitumunun su emulsiyasıdır. Tərkibində həlledicilər yoxdur.

Tətbiq olunma sahəsi:

Aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulmuşdur:

- məkan daxilində hazırlıq işlərinin aparılması;
 - əridilən və özüyarışan dam örtüyü və hidroizolyasiya materiallarını döşəməzdən əvvəl sement-qum, beton və digər səthlərin qurultulması;
 - hidroizolyasiya örtüyünün əsas möhkəm bərkiməsini təmin etmək.
- Praymerin sərfiyyatı – 0,25-0,35 l/m².

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikaları:

Göstəricinin adı	Ölçü vahidi	Meyar	Qiymət	Sınaqlar metodikası
Emulqatorlu bitumun miqdarı	%	həddi	25-40	QOST P 52128-2003
Yumşalma temperaturu (20,0±0,5) °C temperaturda şərti özlülük	°C	ən azı	75	QOST 32054-2013
Quruma vaxtı	s	həddi	5-30	QOST P 52128-2003
	saat	ən çoxu	1	TŞ 5775-006-72746455-2007

İstifadə təlimatı:

TexnoNİKOL Korporasiyasının bitum-polimer əriyən materiallarından dam örtüklərinin layihələndirilməsi və inşa edilməsi üzrə ümumi təlimatına əsasən, TexnoNİKOL Korporasiyasının yeraltı qurğularının hidroizolyasiyası üzrə təlimatına əsasən.

İstifadə temperaturunun diapazonu +5 °C-dən +30 °C-dək.

Standart şəraitdə praymerin quruma müddəti 1 saatdan çox deyil.

Məhsul su əsaslıdır, tərkibində üzvi həlledicilər yoxdur. Dəriyə və gözə düşməsinin qarşısını alın.

Saxlanılma:

Quru, işıqdan və rütubətdən qorunan yerdə +5 °C-dən aşağı olmayan temperaturda saxlayın.

Zəmanətli saxlanma müddəti – 6 aydır.

Daşıma:

Mastika bütün nəqliyyat vasitələri ilə, qapalı nəqliyyat vasitələrində, bir sıra hündürlükdə, bu nəqliyyat növündə qüvvədə olan malların +5 °C-dən aşağı olmayan bir temperaturda daşınması qaydalarına uyğun olaraq daşınır.

Qablaşdırma haqqında məlumat:

20 l həcmli plastik vedrələr.