

**TEKHNİKOL hidroizolyasiya mastikası № 24 (TNHM)**
TŞ 5775-034-17925162-2005Normalara müvafiqdir və
Rusiya Federasiyası ərazisində tətbiq edilir

Material süni kauçukla, texnoloji əlavələrlə, mineral doldurucularla və üzvi həlledici ilə modifikasiya edilmiş neft bitumundan ibarət olan və istifadəyə hazır materialı özündə ehtiva edir

**Məhsulun təsviri:**

TEKHNİKOL hidroizolyasiya mastikasına № 24 (TNHM) tərkibində texnoloji əlavələr, mineral doldurucular və həlledici olan neft bitumu əsasında istifadəyə tam hazır materialdır.

Tətbiq olunma sahəsi:

Beton, dəmir-beton, taxta və digər inşaat konstruksiyalarının xarici hidroizolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bir qat üçün mastika sərfiyyatı 1 kq/m²-dən çox deyil.Şaquli səthləri hidroizolyasiyası üçün, hər təbəqə üçün sərfiyyatı 0,7 kq / m²-dən çox deyil.**Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikaları:**

Göstəricinin adı	Ölçü vahidi	Meyar	Qiymət	Sınaqlar metodikası
Əsas birləşmənin davamlılığı:				
- betonla	ən azı	MPa	0,1	QOST 26589-94
- metalla			0,1	
Yapışdırıcı birləşmənin sürüşməyə davamlılığı	ən azı	kN/m	2,0	QOST 26589-94
Çəkiyə görə 24 saat ərzində suhopma	ən çoxu	%	0,4	QOST 26589-94
Uçucu olmayan maddələrin kütlə payı	ən azı	%	65	QOST 31939-2012 (ISO 3251:2008)
İstiliyə davamlılıq	ən azı	°C	80	QOST 26589-94
Şərti özlülük	ən azı	s	10	QOST 8420-74
-5 °C temperaturda (5,0±0,2) mm radiuslu tirdə elastiklik	-	-	çatlar yoxdur	QOST 26589-94
0,03 MPA təzyiqdə 10 dəqiqə ərzində sukeçirməzlik	-	-	dözümlüdür	QOST 26589-94

İstifadə təlimatı:

TexnoNİKOL Korporasiyasının yeraltı qurğuların hidroizolyasiyası üzrə təlimatına, eləcə də materialın fərdi qablaşdırmasındakı təlimata əsasən.

İstifadə temperaturunun diapazonu -20 °C-dən +40 °C-dək. +5 °C-dən aşağı temperaturda isti məkanda ən azı 24 saat saxlanılmalıdır.

Standart şəraitdə mastikanın quruma müddəti 24 saatdan çox deyil.

Açıq alov mənbələrinin yaxınlığında istifadə etməyin. İşlər yaxşı havalandırılan məkənlərdə həyata keçirilməlidir. Dəriyə və gözə düşməsinin qarşısını alın.

Saxlanılma:

Quru, işıqdan və rütubətdən qorunan yerdə -20 °C-dən +30 °C-dək temperaturda saxlayın.

Zəmanətli saxlanma müddəti – 18 aydır.

Daşınma:

Mastika bu nəqliyyat növündə qüvvədə olan malların daşınması qaydalarına uyğun olaraq bütün nəqliyyat vasitələri ilə hündürlüyü bir sıra hündürlükdə nəql olunur.

Mastika yanan materialların daşınması qaydalarına əsasən daşınılmalıdır.

Qablaşdırma haqqında məlumat:

20 l, 10 l, 3 l həcmli metal avrovedrələr.