



Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНИКОЛЬ №31

ТУ 5775-007-72746455-2007

Материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологических добавок и минеральных наполнителей



Описание продукции:

Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНИКОЛЬ №31 - это готовый к применению материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного искусственным каучуком, технологических добавок и минеральных наполнителей. Покрытия на её основе обладают высокими: эластичностью, прочностью сцепления с основанием, теплостойкостью, устойчивостью к воздействию влаги. Не содержит растворителей.

Область применения:

Предназначена для:

- устройства обмазочной гидроизоляции внутренних помещениях (ванных комнатах, полов бассейнов, балконов, подвалов);
- устройства мастичных и ремонта всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них);
- устройства защитных слоёв кровли;
- гидроизоляционной защиты строительных конструкций (фундаментов, подвалов, свай, и других объектов, заглубляемых в

землю или контактирующих с влажной средой).

Расход мастики:

- для устройства мастичной кровли - 3,8-5,7 кг/м²;
- для устройства гидроизоляции - 2,5-3,5 кг/м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетоном	МПа	не менее	0,45	ГОСТ 26589-94
Условная прочность	МПа	не менее	0,5	-
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	700	-
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	-
Содержание вяжущего с эмульгатором, по массе	%	в пределах	50-70	-
Теплостойкость	°С	не менее	95	-
Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -15 °С	-	-	трещин нет	-
Водонепроницаемость в течение 24 ч при давлении 0,1МПа	-	-	выдерживает	-

Производство работ:

Согласно СНиП РК 3.02-06-2009, СН РК 3.02-37-2013, СП РК 3.02-137-2013. Диапазон температур применения от +5°С до +30°С.

Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч. Продукт на основе воды, не содержит органических растворителей. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 °С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре не ниже +5 °С.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 20 л, 10 л, 3 л.