



Праймер битумный эмульсионный ТЕХНИКОЛЬ № 04

ТУ 5775-006-72746455-2007

Материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного технологическими добавками



Описание продукции:

Праймер битумный эмульсионный ТЕХНИКОЛЬ № 04 - это готовый к применению материал, являющийся водной эмульсией нефтяного битума, модифицированного технологическими добавками. Не содержит растворителей.

Область применения:

Предназначен для:

- проведения подготовительных работ внутри помещений;
- для огрунтовки цементно-песчаных, бетонных и других поверхностей перед укладкой наплавляемых, самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов;
- для обеспечения прочного сцепления гидроизоляционного покрытия с основанием.

Расход праймера — 0,25–0,35 л/м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Содержание битума с эмульгатором	%	в прелечах	25-40	ГОСТ 17537-72
Температура размягчения	°С	не менее	75	ГОСТ 11506-73
Условная вязкость при (20,0±0,5) °С	с	в пределах	5-30	ГОСТ 8420-74
Время высыхания	ч	не более	1	ГОСТ 19007-73

Производство работ:

Согласно общего Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных наплавляемых материалов Корпорации ТехноНИКОЛЬ, согласно Руководству по гидроизоляции подземных сооружений Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Диапазон температур применения от +5°С до +30°С.

Время высыхания праймера при стандартных условиях не более 1 ч.

Продукт на основе воды, не содержит органических растворителей. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре не ниже +5°С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре не ниже +5 °С.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 10л и 20 л.