



Исх. № 154956 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 27.12.2022

# Как проверить адгезию битумного рулонного материала к железобетонному основанию?

Нужно обеспечить адгезию 0,3/0,5 МПа. Проверить можно адгезиметром.

## Авторы статьи:

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке