



Исх. № 147955 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 14.09.2022

Какая должна быть температура окружающего воздуха при работе с битумными и битумно-полимерными материалами?

При работе с битумными и битумно-полимерными материалами температура окружающего воздуха и температура самого материала должна быть выше температуры гибкости материала.

В случае выполнения работ при отрицательных температурах кровельный материал необходимо выдержать на теплом складе в течение не менее 1 суток при температуре не ниже +15 °С.

Температура гибкости материала указана в техническом листе (приложение 1).

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке