




Исх. № 129913 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж полимерных мембран LOGICROOF на кровле. Ветровые зоны

Серьезным фактором, оказывающим воздействие на долговечность кровли, является воздействие ветровой нагрузки.



Кровля условно делится на **3 зоны** по степени воздействия ветровой нагрузки: угловую, парапетную (или краевую) и центральную. Зоны вдоль перепада высот более **3 м** рассматриваются как парапетные.

Наибольшая сила воздействия ветровой нагрузки наблюдается в угловых и парапетных зонах, поэтому в них должно применяться увеличенное количество крепежа.

Размеры ветровых зон и количество крепежа должны определяться расчетом.

Минимальное расстояние между крепежом должно составлять не менее **180 мм**.

Шаг установки крепежа ограничен расстоянием между полками профлиста. Соответственно, в погонный метр мембраны можно установить ограниченное количество креплений.

Вид профиля	Ширина 2 м	Ширина 1 м	Ширина 0,5 м
Н 75-750	2,77	5,9	14
Н 114-600	2,5	5,5	13
Н 114-750	2	4,4	10,5
Н 153-840	1,8	3,9	9,38

Важно!


На каждом участке кровли ПВХ мембрану необходимо крепить в каждую волну профлиста.

Важно!

В сборные ж/б основания (многопустотные плиты, ребристые плиты) минимальный шаг крепежа должен составлять не менее 180 мм во избежании потери прочности и целостности бетона.

Если применяется мембрана шириной два метра, то в **1 м²** получается установить не более **2,77** крепежа. Если по расчету требуется большее количество крепежа (обычно это угловые и парапетные зоны), то необходимо использовать полотна шириной **1 м** или **0,5 м** (см. схему) либо установить дополнительные крепежи в двухметровое полотно и заварить их полосой материала шириной **20 см**.

Пример раскладки мембраны с использованием полотен уменьшенной ширины в угловых и парапетных зонах:



Для зданий, высота которых больше или равна трети ширины здания ($h \geq b/3$), ширина краевых и угловых зон составляет не менее одной десятой ширины здания (**0,1b**). Для зданий, высота которых меньше трети ширины здания ($h < b/3$), ширина краевых и угловых зон составляет не

менее трех десятых высоты здания (**0,3h**).

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке