



Исх. № 130231 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 21.10.2024

Какое время высыхания у праймеров ТЕХНОНИКОЛЬ?

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 12 часов

ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ № 03 - 15 минут при нормальных условиях (нормальные условия это температуре плюс 20С и влажность 50%), Если праймер применяется при низких температурах время высыхания может быть больше

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ № 04 - 1 часа

ПРАЙМЕР ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ № 08 Быстросохнущий - не более 15 минут во всем диапазоне температуры применения. Температура применения от -20°C до +40°C.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке