



Исх. № 137608 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

## Как применять самоклеящиеся битумно-рулонные материалы?

Самоклеящиеся битумно-рулонные материалы применяются при температуре от +10С. В случае устройства гидроизоляции основание должно быть очищено от грязи и мусора и огрунтовано праймером.

**Автор статьи:**

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке