



Исх. № 154938 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 15.07.2025

## Расход клей-пены для экструзионного пенополистирола в ПОГОННЫХ метрах?

Расход Клей-пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL для пенополистирола (СТО 72746455-3.6.10-2016), следует принимать исходя из расчета 1 баллон на 10-12 плит XPS (6,8-8,3 м<sup>2</sup>), в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Один баллон при нанесении на стандартную плиту 1180x580мм по периметру, полосой по центру и отступом в 2-5 см от краев:

- около 32 пог. метров
- 6,8-8,3 м<sup>2</sup>
- 10-12 плит

Метод нанесения клеевых составов на поверхность плиты XPS: непрерывной полосой по периметру с отступом по контуру 2 см и одной полосой по центру.



**Авторы статьи:**

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке