



Исх. № 129866 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 29.12.2022

Хранение и перевозка пароизоляции для плоской кровли

Хранение

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении, в вертикальном положении, в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Правильно:

- защищать от попадания прямых солнечных лучей;
- хранить строго в вертикальном положении;
- складировать в один ряд;
- защищать от огня.

Неправильно:

- держать под солнцем;
- хранить горизонтально;
- складировать в несколько рядов;
- курить, использовать открытое пламя.

Важно! Самоклеящиеся материалы хранить в заводской упаковке при температуре не более +30 °С

Транспортировка

Одним из условий отсутствия первичных деформаций в битумных и битумно-полимерных рулонных материалах является их правильное складирование, хранение и перевозка. Рулоны необходимо хранить и перевозить в вертикальном положении, избегая попадания на них прямого солнечного света (при отсутствии защитной пленки на палете).

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке