



Исх. № 132730 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 30.11.2022

Можно ли наплавливать Техноэласт ЭПП на увлажненное основание?

На увлажненную стяжку (влажность более 5%) производить сплошное наплавление материалов запрещено нормативной документацией (см. Таблица 5.1 - Требования к основанию под кровлю СП 71.13330.2017). Данная укладка может привести к образованию вздутий водоизоляционного ковра, что скажется на внешнем виде кровли, образованию застойных зон и снижении эксплуатационных характеристик.

Для данного случая, применяются материал с вентилируемые каналами Унифлекс ВЕНТ ЭПВ или материал для механической фиксации Техноэласт ФИКС с последующей установкой кровельных аэраторов. За счет вентканалов или свободного пространства при применении материала с механической фиксацией, влага начинает испаряться при нагревании увлажненного основания в весенне-летний период, перераспределяться и выводиться через кровельные аэраторы.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке