



Исх. № 147979 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 27.12.2022

Как проверить утеплитель ТЕХНОВЕНТ на пригодность к монтажу?

При устройстве фасадной системы с воздушным зазором возможна ситуация, когда слой утепления смонтирован, а монтаж облицовочных панелей не произведен. Плиты минераловатного базальтового утеплителя ТЕХНОВЕНТ гидрофобизированы, т.е. защищены от кратковременного воздействия воды.

При отсутствии прямого воздействия осадков (таких как косой дождь, высокая влажность) на смонтированный утеплитель материал может находиться без ветровлагозащитной пленки в течение 90 дней.

Сделать выводы о пригодности материала для дальнейшего использования по истечении этого времени можно будет только по результатам испытаний. Испытания проводятся в центральной заводской лаборатории завода Техно или в любой другой сертифицированной лаборатории.

Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке