



Исх. № 162532 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 08.11.2022

Хранение и транспортировка рулонов битумосодержащих пароизоляционных материалов

Одним из условий отсутствия первичных деформаций в битумосодержащих пароизоляционных рулонных материалах Технобарьер и Паробарьер С является их правильное складирование, хранение и перевозка. Рулоны необходимо хранить и перевозить в вертикальном положении, избегая попадания на них прямого солнечного света (при отсутствии защитной пленки на палете).

Хранение

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении, в вертикальном положении, в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается хранение Пароизоляционных материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

Правильно:

- защищать от попадания прямых солнечных лучей;
- хранить строго в вертикальном положении;
- складировать в один ряд;
- защищать от огня.

Неправильно:

- держать в открытом состоянии (при отсутствии защитной пленки на палете) под солнцем;
- хранить горизонтально;
- складировать в несколько рядов;
- использовать рядом нагревательные элементы.

Важно! Самоклеящиеся рулонные битумосодержащие пароизоляционные материалы Паробарьер С необходимо хранить в заводской упаковке при

температуре не более +30 °С.

Транспортировка

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке