



Исх. № 148145 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 08.07.2021

Как выполняется раската рулонов битумного материала?

Раскатка рулонов должна быть выполнена с соблюдением уклона в сторону водостока в одном направлении параллельно или перпендикулярно уклону. При уклонах более 15% - только вдоль уклона. Раскладка полотнищ оценивается визуально, при этом не должно быть «противошовки» из-за нарушения порядка раскладки материала от самых низких точек кровли в сторону водораздела.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке