



Исх. № 147907 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 06.02.2023

## Как часто надо делать разрыв для воды в ПВХ дорожках и сколько в см?

В соответствии с Руководством по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран разрыв делать не надо.

По практическим наблюдениям с объектов можем отметить, что можно выполнять разрыв в районе воронок, ендлов.

Для некоторых объектов при монтаже можно делать разрыв в 3см через каждые 1,8 м (3 дорожки).

### Автор статьи:

Дмитрий Мишакин  
Технический специалист направления "Комплектация" СБЕ "Полимерные мембранны и PIR"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке