



Исх. № 136791 - 03.03.2026/

Информационная статья от: 29.07.2024

Ремонт кровли из гибкой черепицы

- В случае, если это локальная протечка и повреждение водоизоляционного слоя, можно заменить гонт.
- Если же трещина наблюдается через весь кровельный скат, то отремонтировать нужно не черепицу а основание. Потребуется кровельная мастика и защитная сланцевая посыпка поверх неё, это позволит восстановить внешний вид, но решение временное. Когда нагрузка на черепицу была такая, что разорвался стеклохолст – то нужно искать причину этого и устранять.
Возможные причины: отсутствие вентиляционного канала, влажное основание (OSB, фанера) и пр. – но чтобы делать выводы необходим полноценный комплексный осмотр.

Даже на плоской кровле обычно наплавливают на трещины заплатку, хотя можно было бы просто залить битумом, и насыпать сланца (так не делают). Если нужно восстановить гидроизоляционный слой, то просто залить мастикой недостаточно.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке