



Исх. № 147936 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 14.09.2022

# **Допускается сопряжение нового водоизоляционного ковра из материалов Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП со старой кровлей из битумных материалов?**

Сопряжение нового водоизоляционного ковра из материалов Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП со старой кровлей из битумных материалов допускается выполнить методом сплошного наплавления. Для этого рекомендуется сформировать нахлест материала Техноэласт ЭПП на старую кровлю не менее чем на 200 мм и нахлест материала Техноэласт ЭКП – не менее чем на 300 мм. При этом необходимо предварительно разогреть посыпку на участке нахлеста и втопить ее в битумное вяжущее, затем допускается выполнять наплавление материалов Техноэласт ЭПП и Техноэласт ЭКП.

**Авторы статьи:**

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке