



Исх. № 131966 - 08.12.2025/

Информационная статья от: 04.06.2020

Что делать, если гибкая черепица не склеивается?

Для дополнительной подклейки лепестков черепицы можно использовать строительный фен, либо Мастику №23 Фиксер с учетом следующих условий:

- применять мастику Фиксер только в картриджах 310 мл
- перед применением носик подрезать таким образом, чтобы сечение получилось диаметром 3-5 мм
- при нанесении мастику втирать слоем толщиной не более 1 мм при помощи шпателя

Избыток мастики может вытечь из-под лепестка.

Недостаточная склейка лепестков может происходить в холодное время года, когда температура опускается менее +10°C и

все клейкие составы дубеют. При монтаже в холодное время необходимо выдерживать черепицу и все комплектующие, включая мастику, при комнатной температуре в течении суток.





Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке