



Исх. № 130183 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 23.10.2024

Можно ли наплавливать битумную гидроизоляцию по плитам из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ?

Да, возможно при использовании материалов, кашированных стеклохолстом.

Продукты называются ТЕХНОРУФ ПРОФ СХ; ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА СХ; ТЕХНОРУФ В ОПТИМА СХ; ТЕХНОРУФ В ПРОФ СХ. При использовании данных продуктов используется рулонно-битумный материал УНИФЛЕКС ЭКСПРЕСС, который наплавляется по материалу без предварительного праймирования.

Также есть альтернативный вариант. Перед наплавлением кровельного материала на основание из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ на поверхность верхнего слоя утеплителя должна быть нанесена мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 с теплостойкостью не ниже 85 °С или битум БН 90/10, БНК 90/30. Расход составляет 1,5–2 кг/м².

Ссылки на соответствующие материалы добавлены под статьей.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке