



Исх. № 164063 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 28.11.2022

Какой расход полиуретанового герметика при герметизации краевой рейки?

При герметизации кровельной рейки, средний расход полиуретанового герметика составляет 180 грамм на погонный метр.

Автор статьи:

Александр Смирнов

Технический специалист по направлению Герметики и Клеи



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке