



Исх. № 154956 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 27.12.2022

Как проверить адгезию битумного рулонного материала к железобетонному основанию?

Нужно обеспечить адгезию 0,3/0,5 МПа. Проверить можно адгезиметром.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке