



Исх. № 155090 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 26.11.2021

При каких температурах можно наносить жидкий ПВХ?

Наносить жидкий ПВХ можно при температурных условиях: +5С до +30С

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке