



Исх. № 132735 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 23.10.2024

Какой диапазон температур применения материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП?

При работе с битумными или битумно-полимерными материалами температура окружающего воздуха и температура самого материала должна быть выше температуры гибкости материала. Таким образом, минимальная температура, при которой возможна укладка материала УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП, составляет -20 °С.

При этом, в случае монтажа материала при температуре окружающей среды ниже +5 °С, его следует выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов при температуре не ниже +15°С. На участок производства работ материал необходимо подносить непосредственно перед наплавлением.

В летние жаркие дни с температурой окружающего воздуха более +35 °С производство работ осуществляется в утренние или вечерние часы.

При возникновении вопросов по температуре применения битумных рулонных материалов рекомендуем обратиться к техническим специалистам ТЕХНОНИКОЛЬ. Найти ближайшего к вам специалиста можно в разделе Контакты.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке