



Исх. № 148380 - 05.03.2026/

Информационная статья от: 21.12.2022

Можно ли использовать ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА в тонкослойной штукатурной системе фасада?

Применение ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА в системе СФТК не рекомендуется ввиду отсутствия показателя прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям. Плотность материала не является критерием выбора плит утеплителя. В соответствии с ГОСТ 32314, основными показателями являются:

- Прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 30 кПа
- Прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям – не менее 15кПа
- Все плиты из каменной ваты являются гидрофобизированными, т.к. обработка составами выполняется в моменте производства волокон.

Авторы статьи:

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Дмитрий Алферьев

Руководитель технической поддержки направления «Фасадные системы»

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке