



Исх. № 147948 - 05.12.2025/

Информационная статья от: 27.12.2022

Какой коэффициент расхода битумно-полимерного рулонного материала?

Типовой фактический расход материала

- для горизонтальных поверхностей составляет 1,15,
- для вертикальных поверхностей 1,20,
- для сложных конструкций (коммуникаций, внутренних и внешних углов и т.д.) коэффициент может достигать 1,3,
- на кровлях со сложной формой (радиусные, большое количество изломов) коэффициент так же может достигать на горизонтальной поверхности 1,18-1,20.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке