



Исх. № 154959 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 28.08.2024

Какой из материалов ТЕХНИКОЛЬ может быть аналогом мастики УМС-50?

Прямого аналога - нет. Мастика не твердеющая. Подбирать надо по области применения: предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен при сохранении свойств при температурах от - 50 °С до +70 °С. Ширина герметизирующего стыка - 10 - 30 мм. Относительная деформация нетвердеющей мастики УМС-50 не более 10% (В первую очередь посмотрите 45 или 2К) Эта мастика сделана по ГОСТу 1979 года ... современный материал

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке