



Исх. № 147953 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 07.07.2021

При устройстве гидроизоляционного слоя из битумных рулонных материалов допускается выполнение смены направления укладки?

Смена направлений может выполняться на водоразделах, межсекционных участках или при сложной геометрии (форме) задания.

При смене направлений под прямым углом рекомендуется увеличение торцевого перехлеста до 150 мм на первом слое и до 200 мм на втором слое.

При смене направлений с образование острых углов необходима обязательная установка слоя усиления перекрывающая участок на 200 мм в каждом направлении.

При смене направления укладки второй слой должен быть ориентирован так же, как и первый. Перекрестная наклейка полотнищ материала не допускается

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке