



Исх. № 132735 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 23.10.2024

Какой диапазон температур применения материалов Унифлекс ЭПП, ЭКП?

При работе с битумными или битумно-полимерными материалами температура окружающего воздуха и температура самого материала должна быть выше температуры гибкости материала. Таким образом, минимальная температура, при которой возможна укладка материала УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП, составляет -20°C .

При этом, в случае монтажа материала при температуре окружающей среды ниже $+5^{\circ}\text{C}$, его следует выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов при температуре не ниже $+15^{\circ}\text{C}$. На участок производства работ материал необходимо подносить непосредственно перед наплавлением.

В летние жаркие дни с температурой окружающего воздуха более $+35^{\circ}\text{C}$ производство работ осуществляется в утренние или вечерние часы.

При возникновении вопросов по температуре применения битумных рулонных материалов рекомендуем обратиться к техническим специалистам ТЕХНИКОЛЬ. Найти ближайшего к вам специалиста можно в разделе Контакты.

Автор статьи:

Антон Уртенков

Эксперт направления кровельные рулонные битумосодержащие материалы

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке