



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 6.111. ВЕРСИЯ 09.2025

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый бесцветный

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.25-2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Качественный универсальный нейтральный силиконовый герметик устойчивый к образованию грибка и плесени. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, УФ излучению и бытовой химии. Цвет - бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для проведения внутренних и наружных работ по герметизации: различных строительных конструкций, санузлов, фасадных и вентиляционных систем, а так же при остеклении. Применяется при общих строительных и ремонтных работах для создания герметичных соединительных швов. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов: натуральный камень, ПВХ и другие виды пластика, бетон, фарфор, стекло, цветные металлы и т.д.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °C до плюс 40 °C;
- высокая адгезия;
- повышенная эластичность;
- устойчив к УФ излучению;
- совместим с металлами, мрамором, гранитом и бетоном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Силикон	СТО 72746455-3.6.25-2022
Плотность	г/см ³	в пределах	0,93-0,99	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Время образования поверхностной пленки при 23 °C и 50% относительной влажности	мин	в пределах	5-15	ГОСТ Р 59523-2021
Сопротивление текучести	мм	не более	2	ГОСТ Р 59523-2021
Скорость отверждения при t=23 °C / 50% RH	мм/24ч	не менее	3	ГОСТ Р 59523-2021
Условная прочность при разрыве	МПа	не менее	0,7	ГОСТ 26589-94
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	300	ГОСТ 26589-94
Твёрдость по Шору, А	ShA	в пределах	15-25	ГОСТ 263-75 (СТ СЭВ 1198-78)

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Код товара	
			EKH 072866	EKH 667565
Объем наполнения	мл	-	280	280
Объем тары	мл	-	310	310
Масса нетто тары	кг	-	0.269	0.269
Масса брутто тары	кг	-	0.327	0.327
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12	12
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	130	104
Вес брутто упаковки (коробки)	кг	-	1560	1248
Масса брутто паллеты	кг	-	556	448

Наименование показателя	Ед. изм. Критерий	Код товара		
		EKH 072866	EKH 667565	
Размер паллеты	ММ	-	1200x800x1400	1200x800x1130

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по применению герметиков

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый бесцветный применяется при температуре окружающей среды и основания от плюс 5 °C до плюс 40 °C. Оптимальная температура картриджа от плюс 18 °C до плюс 25 °C. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными. При необходимости поверхность обезжирают ацетоном для увеличения прочности сцепления. Не подходит для оснований из полиэтилена, поликарбоната, полипропилена, оргстекла, фторопласта и битума. Температура эксплуатации от минус 40 °C до плюс 80 °C.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Герметик транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данный вид транспорта, при температуре от плюс 5 °C до плюс 35 °C. При транспортировке допускается 5 циклов замораживания до минус 15°C общей продолжительностью не более 30 дней.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C в сухих условиях. Место хранения должно защищать продукцию от прямых солнечных лучей, а также от резких перепадов температуры. Хранить на расстояние не менее 1 м от нагревательных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.30.22.170
ФСБЦ: 14.5.01.07-0134

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

