



Техноэласт ФУНДАМЕНТ АДГЕЗИВ

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.11-2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Техноэласт ФУНДАМЕНТ АДГЕЗИВ – это рулонный гидроизоляционный битумосодержащий материал, армированный полиэфирным полотном. Сверху материала нанесена специальная крупнозернистая посыпка, обеспечивающая высокое адгезионное сцепление материала с бетонными конструкциями, возводимых в котлованах с вертикальным ограждением: стена в грунте, шпунтовое ограждение, буросекущие/бурокасательные сваи и др. С нижней стороны материал защищен легкоплавкой полимерной пленкой с индикаторным рисунком ТехноНИКОЛЬ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Техноэласт ФУНДАМЕНТ АДГЕЗИВ предназначен для устройства однослойной и многослойной (двухслойной) гидроизоляционной мембраны в фундаментах; подземных и заглубленных конструкциях зданий и сооружений; тоннелях; парковках и т.д., строительство которых производится в котлованах с вертикальным ограждением. В однослойном варианте материал Техноэласт Фундамент Адгезив укладывается на основание свободно без сплошной приклейки; в многослойной мембране – полностью наплавляется на материал первого слоя, который уложен на основание свободно. В качестве первого гидроизоляционного слоя применяется материал Техноэласт ФУНДАМЕНТ ТЕРРА (Техноэласт ФУНДАМЕНТ ФИКС).



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- материал с обратной адгезией к бетонному основанию;
- адгезия к бетону не менее 0,5 МПа (согласно заключению независимой лаборатории, среднее значение составляет 0,79 МПа);
- высокие прочностные характеристики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Обозначение	-	-	ЭКП	-
Масса	кг/м ²	±5%	6.3	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения в продольном направлении	Н	±200	1200	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Максимальная сила растяжения в поперечном направлении	Н	±200	1100	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=15 мм	°С	не выше	-25	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении 24 ч	-	-	выдерживает	ГОСТ EN 1928-2011, метод А
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов	-	-	выдерживает	ГОСТ 2678-94
Сопротивление динамическому продавливанию	мм	не менее	2000	ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006)
Сопротивление статическому продавливанию	кг	не менее	20	ГОСТ EN 12730-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя в продольном направлении	Н	±20%	240	ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999)
Теплостойкость	°С	не менее	100	ГОСТ EN 1110-2011
Среднее значение сопротивления отслаиванию под углом 180°	Н/50 мм	-	153	Методика НИЦ СТИМ

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Тип защитного покрытия сверху	-	-	Крупнозернистая посыпка	-
Тип защитного покрытия снизу	-	-	Пленка с логотипом	-
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В3	ГОСТ 30402-96

Примечания:

1 Условные обозначения: Э – полиэфирная основа; К – крупнозернистая посыпка; П – пленка.

2 Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 %, но не более +10 %.

3 Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±1%	8	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	м	±3%	1	ГОСТ EN 1848-1-2011

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по проектированию и устройству гидроизоляции фундаментов с применением битумно-полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

ФСБЦ: 12.1.02.03-0192

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

066677 - Техноэласт Фундамент Адгезив

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

