Техноэласт Акустик А300

Произведено согласно: СТО 72746455-3.1.7-2014

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Техноэласт Акустик А300 – это рулонный прокладочный звукоизоляционный материал для шумоизоляции междуэтажных перекрытий. Материал предотвращает распространение ударных шумов, передающихся по несущим конструкциям здания. Материал состоит из битумно-полимерного вяжущего, нанесенного с обеих сторон на стекловолокнистую основу и покрыт с лицевой стороны полимерной пленкой и с нижней стороны специальным звукоизоляционным полотном.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Техноэласт Акустик А300 применяют в качестве звукоизолирующего слоя в соответствии с требованиями СП 51.13330 и СП 275.1325800. Материал применяют при внутренней отделке помещений для устройства «плавающего» пола, пола с подогревом и пола по лагам, а также при установке межкомнатных перегородок в качестве прокладочного материала.
Техноэласт Акустик А300 укладывается звукоизоляционным слоем к основанию по всей плоскости межэтажного перекрытия без образования зазоров. При устройстве полов по лагам и перегородкам материал нарезают на ленты и укладывают в местах контакта с основанием.
Боковой нахлест материала Техноэласт Акустик А300 сваривается феном горячего воздуха или проклеивают самоклеящейся Лентой-герметиком.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- индекс снижения ударного шума до 24 дБ;
- небольшая толщина материала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Обозначение	-	-	Техноэласт Акустик А300	-
Масса	кг/м²	±5%	2,4	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения	Н	не менее	300	ГОСТ 2678-94
Индекс снижения ударного шума, ΔLn	дБ	-	24	ГОСТ 27296-2012
Тип защитного покрытия сверху	-	-	Полимерная пленка	-
Тип защитного покрытия снизу	-	-	Звукоизоляционный слой	-

Примечание:
1 Обозначение: Б - безосновный материал.
2 Пожарно-технические характеристики указаны в декларации о соответствии RU Д-RU.PA01.B.01668/22.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±2%	10	-
Ширина	м	+50 / -10	1	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по звукоизоляции и гидроизоляции межэтажных перекрытий

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции в рулонах составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.14.12.190

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов
Техническая консультация
Гарантии
Проектирование
Обучение
Комплексная доставка
Подбор подрядчика
Сопровождение монтажа
Поддержка при эксплуатации