



Геотекстиль иглопробивной ТЕХНОКОЛЬ СПЕЦ АТОМ 400

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.55-2025

Соответствует: ГОСТ 33067-2014, ГОСТ 33068-2014, ГОСТ 33069-2014,
ГОСТ 32804-2014, ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 53225-2008,
ГОСТ Р 56419-2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Геотекстиль ТЕХНОКОЛЬ СПЕЦ АТОМ 400 – нетканый иглопробивной материал из 100% синтетических волокон. Устойчив к химическому и механическому воздействию. Сохраняет стабильные физико-механическими показателями на протяжении всего предусмотренного периода эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для создания разделительных, фильтрующих, дренажных, армирующих, защитных прослоек при капитальном строительстве и реконструкции сооружений атомной энергетики, площадок различного назначения и других областях промышленного и гражданского строительства.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокие показатели прочности и износостойкости;
- срок службы материала составляет 100 лет;
- диапазон температур применения от -65 до +80С°;
- равномерно распределяет нагрузку по всей площади;
- устойчив к механическим повреждениям;
- высокая водопропускная и фильтрующая способность;
- устойчив к разрушению насекомыми или грызунами;
- не подвержен гниению, образованию грибка, плесени;
- устойчив к УФ излучению;
- экологически безвредный материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность	г/м ²	±5%	400	ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90)
Неровнота по массе	%	не более	10	ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995)
Прочность при растяжении в продольном направлении	кН/м	не менее	18	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Прочность при растяжении в поперечном направлении	кН/м	не менее	15	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Удлинение при максимальной нагрузке в продольном направлении	%	не более	120	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Удлинение при максимальной нагрузке в поперечном направлении	%	не более	120	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Прочность на пробой (метод падения конуса)	мм	не более	30	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Прочность при продавливании (метод CBR)	Н	не менее	2600	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Характеристика открытых пор	мкм	не менее	80	ГОСТ Р 53238-2008
Стойкость к повреждениям при монтаже	%	не менее	90	ГОСТ 32490-2013
Устойчивость к агрессивным средам	%	не менее	80	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Пропускание воды перпендикулярно к поверхности при нагрузке 2 кПа	м/сут.	не менее	45	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Устойчивость к УФ-излучению	%	не менее	80	ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000)
Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию	%	не менее	90	ГОСТ Р 55032-2012
Стойкость к циклическим нагрузкам	%	не менее	80	ГОСТ Р 56336-2015
Группа горючести	-	-	Г3	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП2	ГОСТ Р 51032-97

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±3%	50	ГОСТ 29104.1-91
Ширина	м	±1%	5,9	ГОСТ 29104.1-91
Толщина	мм	не менее	3,2	ГОСТ Р 50276-92 (ИСО 9863-90)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по укладке геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании материал должен быть защищен от загрязнения, увлажнения, механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал хранится в упакованном виде в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, при относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов при температуре окружающей среды не выше +30°C. Допускается хранение на площадке под навесом без прямого воздействия солнечных лучей сроком не более 4 недель.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 5603 14 900 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 13.95.10.111

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

