






КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ α_r ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ALTO/ALTOBIO




Board
15, 20 мм




TG24-8
15, 20 мм




TG15-8
15, 20 мм



Conceal-V
20 мм



Conceal-F
22 мм



Conceal-P
25 мм

Частота звука (Гц)		125	250	500	1000	2000	4000
Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах, α_r	Board, TG 15 мм	0,35	0,75	1,00	0,80	0,90	0,95
	Board, TG 20 мм, Conceal-V	0,40	0,80	1,00	0,85	1,00	1,00
	Conceal-F	0,35	0,80	1,00	0,90	1,00	1,00
	Conceal-P	0,50	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00

