Битум нефтяной строительный БН 90/30Н

Произведено согласно: ТУ 0256-002-96211291-2008

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Битум нефтяной строительный БН 90/30Н получают окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства. Допускается получать строительные нефтяные битумы компаундированием окисленных и неокисленных вышеуказанных продуктов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Битум нефтяной строительный БН 90/30Н применяется в дорожном строительстве, для гидроизоляции фундаментов, кровель и других строительных конструкций, для производства рулонных материалов, мастик и герметиков и в других областях народного хозяйства.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- применяется в горячем виде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Глубина проникания иглы при температуре 25 °С	0,1 мм	в пределах	15-30	ГОСТ 11501-78
Температура размягчения по кольцу и шару	°С	в пределах	80-100	ГОСТ 11506-73
Растворимость	%	не менее	85,0	ГОСТ 20739-75
Изменение массы битума после прогрева	%	не более	0,5	ГОСТ 18180-72
Температура вспышки	°С	не ниже	240	ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017)
Массовая доля воды	%	не более	следы	ГОСТ 2477-2014
Температура хрупкости	°С	не выше	-10	ГОСТ 11507-78

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов

Битум разогревается до температуры 160-180°С и наносится уже в жидком виде на предварительно огрунтованное битумным праймером основание при помощи шпателя, кисти, либо разливается и разравнивается.
Диапазон температур применения от -20°С до +40°С.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от -20°С до +30°С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Многослойные бумажные мешки 25 кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 2713 20 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 19.20.42.123

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

003520 - Битум БН 90/30Н, крафт-мешок 25 кг

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации