



Добавка ТЕХНИКОЛЬ Вайбер (Viber) 101

Произведено согласно: ТУ 5745-109-72746455-2016

Соответствует: ГОСТ 24211-2008

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальная добавка ТЕХНИКОЛЬ Вайбер 101 представляет собой добавку на основе синтетических поверхностно-активных веществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Специальная добавка ТЕХНИКОЛЬ Вайбер 101 применяется при производстве изделий из жестких и сверхжестких бетонных смесей. Добавка Вайбер 101 применима для производства, осуществляемого машинным способом, методом безопалубочного формования, а также с применением технологий прессования, вибропрессования и т.п.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- увеличивает плотность бетонной смеси;
- снижает налипания смеси к виброштампу;
- увеличивает однородность и удобоукладываемость;
- уменьшает время формовки;
- повышает качество лицевой поверхности готовых изделий;
- позволяет снизить расход цемента без изменения качественных характеристик бетона;
- снижает водопоглощение готовых изделий;
- повысить прочность и морозостойкость изделий;
- уменьшить высолообразование.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Внешний вид	-	-	Однородная жидкость, возможна опалесценция	ТУ 5745-109-72746455-2016
Плотность	г/см ³	±0,01	1.02	ТУ 5745-109-72746455-2016
Показатель активности водородных ионов	pH	в пределах	4,0-8,0	ТУ 5745-109-72746455-2016

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси.

При производстве вибропрессованных изделий расход воды жесткость смеси подбирается под соответствующее уплотняющее устройство, под тип и интенсивность уплотнения. Рекомендуемая дозировка добавки в таких случаях находится в интервале от 0,2% до 0,8% (по массе раствора добавки) от массы цемента. В зависимости от требований к бетонной смеси дозировка добавки может меняться как в большую так и в меньшую сторону по отношению к рекомендуемому расходу.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Добавка Вайбер 101 должна храниться при температуре выше 5°C. В случае замораживания дать оттаять и хорошо перемешать перед использованием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре от 10°C до 25°C - 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Добавка Вайбер 101 поставляется в бочках 220 л и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, а также наливом в автоцистернах.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3824 40 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.59.59.900
КСР: 20.59.59.900.01.7.08.05-0006-000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

