



## Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ

### СТО 72746455-3.5.7-2016

Гидроизоляционный материал для оформления коньков и карнизов



#### Описание продукции:

Коньково-карнизная черепица – представлена в 55 цветовых решениях под все серии гибкой черепицы. Изготавливается на основе битума с использованием СБС-модификатора, посыпка базальтовая.

#### Область применения:

Применяется для облегчения монтажа карнизов, эстетического оформления ребер и коньков скатной кровли, защиты от ветровых, снеговых и дождевых нагрузок.

#### Расход:

Упаковка 3 м<sup>2</sup>:

- для серий Ранчо – 7,2 м.п. конька или ребра;
- для серии Финская черепица – 12 м.п. карниза или 7,2 м.п. конька или ребра.

Упаковка 5 м<sup>2</sup>:

- для серии Джаз, Кантри – 12 м.п. конька или ребра;
- для остальных серий – 20 м.п. карниза или 12 м.п. конька или ребра.

#### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумно-полимерное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31898-1-2011

#### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016
Высота, ±3,0	мм	-	250	СТО 72746455-3.5.7-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	-	3,4	СТО 72746455-3.5.7-2016
Количество слоев	-	-	1	СТО 72746455-3.5.7-2016

#### Производство работ:

Согласно «СТО Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

#### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 18 месяцев.

#### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ (для серий Ранчо и Финская черепица)	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ (для остальных серий)
Упаковка	м <sup>2</sup>	3	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	12	20
Ориентировочная масса упаковки	кг	15	25
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	5	5
Вес поддона(брутто)	кг	1045	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	204	200