



Пароизоляционная плёнка ТехноНИКОЛЬ

ТУ 5774-005-96067115-2012

Изготавливается из полиэтилена высокой плотности



Описание продукции:

Пароизоляционная плёнка ТехноНИКОЛЬ изготавливается из полиэтилена высокой плотности и предназначена для защиты конструкции кровельного пирога от пара, образующегося внутри помещений. Она обладает превосходной водо- и паронепроницаемостью, что минимизирует проникновение внутренней избыточной влаги в ограждающие конструкции.

Область применения:

Применяется для устройства пароизоляции в кровельных системах и защищает утеплитель от водяного пара, образующегося внутри помещений. Пароизоляция значительно снижает возможность конденсации влаги в ограждающих конструкциях зданий. Влага в свою очередь негативно влияет на теплопроводность конструкции и при этом повышается риск появления грибков, бактерий и плесени.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Масса 1 м ² , не менее:			
- для толщины 0,12 мм	г	110±17	ГОСТ EN 1849-2-2011
- для толщины 0,20 мм		184±17	
Условная прочность, не менее:			
- в продольном направлении	МПа	15	ГОСТ 14236-81
- в поперечном направлении		14	
Относительное удлинение при разрыве, не менее:			
- в продольном направлении	%	300	ГОСТ 14236-81
- в поперечном направлении		400	
Сопротивление паропрооницанию, не менее	м ² *ч*Па/мг	36	ГОСТ 25898-2012
Изменение линейных размеров при температуре (70±2)°С в течение (6,0±0,1) ч	%	± 3	ГОСТ 2678-94
Группа горючести	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	В3	ГОСТ 30402-96

Производство работ:

Согласно «Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Хранение:

Рулоны должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

На поддоне возможно хранить до 25 рулонов, уложенных друг на друга.

Транспортировка:

Транспортирование рулонов следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

Сведения об упаковке:

Рулоны упаковывают в полиэтиленовую пленку по всей длине рулона, размещаются в горизонтальном положении не более 25 рулонов на поддоне, и крепятся между собой строп-лентой.