

**ТЕХНОНИКОЛЬ Ready-Mix 101**

ТУ 5745-088-72746455-2014

Пластифицирующая добавка на основе химически модифицированных полиароматических спиртов

**Описание продукции:**

**Ready-Mix 101** – пластифицирующая добавка на основе химически модифицированных полиароматических спиртов.

Добавка соответствует ГОСТ 24211-2008 и ТУ 5745-088-72746455-2014.

**Область применения:**

**Ready-Mix 101** рекомендуется применять при производстве товарного бетона низких и средних классов. Добавка **Ready-Mix 101** является пластифицирующей, обеспечивает снижение количества воды затворения до 20%, используя все преимущества от увеличения гидратации цемента.

**Основные физико-механические характеристики:**

Наименование показателя	Ед. изм.	Ready-Mix 101	Метод испытания
Внешний вид	-	однородная жидкость; тёмно-коричневого цвета	п. 4.3 ТУ 5745-088-72746455-2014
Массовая доля воды, не более	%	65	п. 4.4 ТУ 5745-088-72746455-2014
Плотность	г/см <sup>3</sup>	1,15	п. 4.5 ТУ 5745-088-72746455-2014
Показатель активности водородных ионов	ед. pH	4,9	п. 4.6 ТУ 5745-088-72746455-2014

**Производство работ:**

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси.

Для производства обычных бетонных смесей рекомендуемые дозировки добавки в интервале от 0,8% до 1,1% (по массе раствора добавки) от массы цемента. Дозировки выше 1,1% могут применяться для получения бетонных смесей с повышенной водоредукцией и сохранением подвижности.

Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться при использовании специальных материалов таких как микросиликагель, особых условиях окружающей среды, или при производстве бетонных смесей с особыми требованиями. В этом случае необходимо обратиться к техническим специалистам ТехноНИКОЛЬ: 8-800-200-05-65.

**Хранение:**

**Ready-Mix 101** должна храниться при температуре выше 5° С. В случае замораживания, дать оттаивать и хорошо перемешать перед использованием.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10°-25° С – 12 месяцев.

**Транспортировка:**

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

**Сведения об упаковке:**

**Ready-Mix 101** поставляется в бочках 220 л и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах.